ENROBE A FROID

RESOSPHALT

Une technologie de pointe pour une solution simple et efficace

DESCRIPTION

RESOSPHALT est un enrobé réactif hydrocarboné à froid destiné à la réparation des sols en enrobé, la finition autour des regards et des surfaces endommagées de manière rapide et durable.

DOMAINES D'APPLICATIONS

RESOSPHALT destiné à de petites réparations d'asphalte ou de béton.
. Là où une **stabilité et une longévité** sont cruciales.
. Pour toutes sortes d'intensité de trafic.
. Spécialement pour nids-de-poule ou après la prise des carottes.
. Pour des ajustements ou améliorations du niveau.
. Pour la réparation de revêtements SMA et asphalte poreuse.
. Pour la réparation autour d'éléments de la route.
Ex ; revêtement routier entrées de garage, sol d'usine, parking, comblement de passage de tuyaux.

MODE D'EMPLOI

RESOSPHALT est un enrobé de gravillons nobles concassés, de sable concassé et de bitume spécial avec des qualités durcissantes.
RESOSPHALT est appliqué à froid et durcit en contact avec l'eau.
A une température de + 20 °C le temps de durcissement est d'environ 1 h dont la praticabilité est possible immédiatement après le compactage.
Suivant le support, la profondeur du dommage et l'épaisseur de la couche, on peut choisir entre les enrobés type 0/3 ou 0/8 mm.
La formule de l'enrobé et la granulométrie correspondent à un enrobé normal avec les qualités classiques.

CONDITIONNEMENT

Seaux de 25 kg,
27 seaux sur une palette.

RECOMMANDATION IMPORTANTES

1 Préparation du support
Nettoyer le support proprement.
Le support peut être humide

2 Applications
Appliquer **RESOSPHALT** légèrement plus haut.
Mélanger pour accélérer la réaction et égaliser.
Lisser et humidifier .
Compacter avec un outil approprié (compacteur, cylindre,é).

Remise au trafic 1heure au plus tard
Après 30 min. le trafic ne peut plus causer des dommages.

Important
Utilisation normale jusqu'à une température de + 2 °C. En cas de températures plus basses chauffer l'enrobé.

TABLEAU DES DONNEES

ASPECT	: MOTIER NOIR
GRANULOMETRIE	: Calibre : 0/3 ou 0/8
POIDS SPECIFIQUE	: 2,50

RESO
PRODUITS ET SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LE BATIMENT L'INDUSTRIE ET LES T.P.
Avenue Phileas FOGG, ZAC Jules VERNE, 80440 BOVES
www.pharmabat.fr/pharmabat@wanadoo.fr TEL. 03.22.66.32.32. - FAX.03.22.66.32.39

Ces informations sont données à titres indicatifs et résultent de notre expérience.